



High Quality Undercoat GMC-1000 for Vehicle, Truck, Equipment


Operation

GMC-1000 は作業性に優れています。
指触乾燥は約 30 分程度 (20°C) の速乾タイプです。
塗装時の塗料の「はねかえり」もありません。
タール成分を使用していないので、「悪臭」が無く、「ニオイ」も残りません。
1液完全硬化タイプですので、ゴミなどの付着も無く、水や温水による洗車が可能です。
また気温の変化による塗膜の劣化もありません。
エアレスガンなどでの塗装が可能で、特殊なツールが不要です。



Performance

GMC-1000 は微粒子ゴムを配合した他に例を見ないタイプの塗料です。
柔軟性に優れており、衝撃 (小石、砂利など) にも強く、「曲面」
「端面」に塗装しても「ひび割れ」「はがれ」が起こりません。
ベアメタルはもちろん、非鉄金属への塗装も前処理剤 (プライマー)
無しでの直接塗装が可能です。
またすでに塗装された部分への上塗りも可能です。
柔軟性、耐衝撃性、密着性に優れているので、膜厚 (40~50 ミクロン) で
十分な性能/効果を発揮します。



完全硬化後に折り曲げ
膜厚約 50~60 ミクロン

Confidence

GMC-1000 は『カナダコード』に準じ開発されました。北米のみならず、日本の市場でも
約 20 年で販売し、高い評価を受けております。

Details

色	ブラック (黒)
主成分	ヒドロカーボンレジン
乾燥時間 (20°C)	指触乾燥 25~35 分 上塗可能 40~50 分 完全硬化 24 時間以上
平均使用量	0.19~0.22 リットル / 40~50 ミクロン / m ²
希釈 / 比率	通常は希釈無し。夏期、多湿の場合専用シンナーにて希釈 (10~20%)
適合素材一覧	鉄、アルミニウム、ステンレス、亜鉛、真鍮、チタン、銅など
包装	20L ペール缶、18L 角缶、4L 角缶、480ml エアゾール



20L ペール缶



480ml エアゾール